

 Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-I-012
	PRODUCTO TERMINADO INVECRYL 290T	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 2
	I+D INDUSTRIA	FECHA: 15/Sep/2014

1. NOMBRE

INVECRYL 290 T

2. DESCRIPCIÓN

Dispersión acuosa de un copolímero acrílico autoreticulable de película flexible y elástica.

3. CARACTERÍSTICAS

Es un polímero en dispersión de ésteres acrílicos de alta flexibilidad, elasticidad y tacto muy suave, de película flexible, transparente y resistente al Agua. Posee buena compatibilidad con otras emulsiones acrílicas y resinas Melamina-Formol y Úrea-Formol.

4. ESPECIFICACIONES

Aspecto físico	Dispersión Acuosa Blanca	.
% Sólidos	40.0 ± 1.0	.
Viscosidad Brookfield RV DVE (Aguja 3, velocidad 60 a 25°C)	Menor de 300 cP	.
pH (Directo)	7.0 – 8.0	.
Película sobre vidrio	Flexible, Transparente, Brillante, Resistente al Agua, Tactosa.	.

5. APLICACIONES Y USOS

Está diseñado especialmente como ligante para estampación pigmentaria, posee excelente resistencia al frote en seco y en húmedo y a la lavabilidad, las propiedades de flexibilidad y elasticidad le confieren a las telas estampadas un tacto muy suave. En la formulación de pastas de estampación pigmentaria, es compatible con solventes, humectantes, suavizantes, perfilantes, catalizadores y pigmentos predispersos presentando buen desarrollo del color. Se puede mezclar con diferentes auxiliares como resinas Melamina-Formol y Úrea-Formol para mejorar la resistencia al Agua. Las pastas de estampación desarrolladas con el producto poseen buena reología y estabilidad de la viscosidad, pueden ser espesadas con espesantes de tipo acrílico INVECRYL 961 E o 338 T o con espesantes preneutralizados. Se puede utilizar de forma manual, en máquinas planas o en máquinas rotativas por cilindros de aplicación con posterior secado de humedad en hornos y curado para mejorar las resistencias por entrecruzamiento de la resina, se recomiendan los siguientes tiempos de residencia en el horno y temperaturas:

 Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-I-012
	PRODUCTO TERMINADO INVECRYL 290T	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 2
	I+D INDUSTRIA	FECHA: 15/Sep/2014

Tiempo de curado (min)	Temperatura (°C)
4-5	120-140
3-4	140-160
2-3	160-170
1-2	170-175

En caso de hacer formulaciones con el producto es recomendable proteger de contaminación bacteriana adicionando agentes conservantes para garantizar la estabilidad del producto en el almacenamiento.

6. PRESENTACIÓN

El producto es entregado en:

20 kilogramos (baldes plásticos)

200 kilogramos (tambor metálico y doble bolsa plástica interna)

1000 kilogramos (Isotank plástico – IBC)

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Las actividades, operaciones, usos, materiales y productos relacionados con este documento deben manejarse de forma integral, asegurando la calidad del trabajo y del resultado esperado; evitando reprocesos, fallas y pérdida de tiempo. Es indispensable cumplir todos los controles legales, de salud y seguridad exigidos. Así mismo, es obligatorio usar los elementos de protección personal, conocer la información sobre los riesgos asociados y contar con el debido entrenamiento.

ALMACENAMIENTO

Almacénese en lugar fresco evitando la exposición a los rayos solares o el calentamiento. Manténgase herméticamente tapado en sus envases originales. El producto puede almacenarse bajo condiciones óptimas por un período de 12 meses.

INDICACIONES DE MANEJO

El producto no presenta ningún efecto nocivo a la salud cuando es usado según recomendaciones. Para su manejo use gafas protectoras, en caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón, en caso de salpicadura en los ojos lavar con abundante agua por espacio de 15 minutos moviendo el ojo en forma circular.

Para mayor información consulte [la HOJA DE SEGURIDAD de RESINA ACRÍLICA EN EMULSIÓN.](#)

 Invesa La Compañía Amiga.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-I-012
	PRODUCTO TERMINADO INVECRYL 290T	
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 2
	I+D INDUSTRIA	FECHA: 15/Sep/2014

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

INVESA S.A. ofrece garantía de las especificaciones de este producto más no puede garantizar las condiciones de aplicación porque estas son inherentes al manejo de quien lo aplica o usa. Las aplicaciones aquí consignadas son fruto de nuestra experiencia más no se convierten en garantía, por tanto, cada usuario debe efectuar ensayos antes de aprobar su utilización.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Líder Tecnológico Industria Fecha: 11/Sep/2014	Cargo: Gerente De Logística Fecha: 12/Sep/2014	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 12/Sep/2014